

# BRUNOX IX 100

Ochrana proti korozi – konzervace. Použití a působení: Jako ochrana proti korozi při skladování venku nebo námořní dopravě. Pro hřídele, motory, ocelové cívky, ventily, stroje, přesné nářadí, polotovary a hotové výrobky, zemědělská a stavební vozidla, zařízení všeho druhu. BRUNOX IX 100 představuje vysoce účinnou ochranu a konzervaci před korozi pro kovové výrobky a stroje za ztížených povětrnostních podmínek. Je určen do nejtěžších podmínek (slaná voda) a pro přímý vliv povětrnosti. Voskovitý ochranný film je nelámaný, zůstává kompaktní a tvoří perfektní, vysoce hodnotnou konzervaci. BRUNOX IX 100 se může odstranit technickým benzínem.



## Vlastnosti:

- Neobsahuje žádný silikon, teflon ani grafit
- Nepoškozuje lak, kůži, dřevo, gumu, umělé hmoty a látky
- Obsahuje 3% hnacího plynu (CO<sub>2</sub>), to znamená 97% účinné látky

## Technická data:

Barva:	olivově hnědý
Hustota:	0,886 g/cm <sup>3</sup>
Vzlínavost :	nestéká asi do 80 °C
Tloušťka filmu :	cca 25 - 50 μm
Vydatnost :	20 m <sup>2</sup> /l při 25 μm
Zavadnutí :	po 2-4 hodinách dle pov.podmínek
Ochrana proti korozi:	cca 6 měsíců

## Výhody :

- zaručuje nejlepší kapilární působení a vydatnost
- vytěsňuje vodu a chrání před vlhkostí
- chrání před agresivními vlivy jako je kyselé ovzduší a kouřové zplodiny
- spolehlivě chrání proti korozi

**Balení :** sprej 300 ml